

SABA, a strong bond

Oplosmiddellijmen

MSP-kitten

Dispersielijmen

Siliconenkitten

Schuimcoatings

Smeltlijmen

Epoxy-producten

PU-producten

Polysulfiden

Primers

Reinigingsmiddelen

Omschrijving

SABA Crackfill is een tweecomponentige, zelfnivellerende gietmassa op basis van epoxy/polysulfide. SABA Crackfill wordt vooral gebruikt voor het afdichten van krimpseuren, gering werkende voegen en wilde scheurvorming in betonnen- en zandcementdekvloeren en als mechanisch belastbare bovenvoeg bij de SABA Double Joint, waarbij de afgebrokkelde hechtvlakken direct worden opgevuld

Specifieke eigenschappen

- Enigszins elastisch
- Bestand tegen mechanische belastingen
- Slijtvaste eigenschappen
- Zelfnivellerend
- Perfecte hechting aan beton
- Resistent tegen de meeste chemische stoffen, zie overzicht

Verwerking

Mengverhouding 53 gew% deel B toevoegen aan 100 gew% deel A.
Zie verwerkingsvoorschrift voor twee componenten voegmassa's

Technische gegevens

	Deel A	Deel B
Basis	: epoxiden	polysulfide/amine
Standaardkleur	: grijs	blank
Viscositeit	: ca. 75 mPa.s	ca. 350 mPa.s
Dichtheid	: ca. 1.580 kg/m ³	ca. 1.140 kg/m ³
Vastestof gehalte	: ca. 100%	ca. 100%
Oplosmiddelen	: geen	geen
Tijdsduur van polymerisatie	: 16-24 uur bij 20°C beloopbaar. optimale sterkte na 7 dagen	
Verwerkingstijd	: bij 20°C ca. 2 uur	
Houdbaarheid	: 18 maanden in ongeopende verpakking (deel A en B)	
Temperatuurbestandheid	: ca. - 40°C tot + 80°C	
Reinigbaarheid	: met water en synth.reinigingsmiddelen	
Overschilderbaar	: ja (mogelijke droogvertraging)	
Hardheid, volledig uitgehard	: ca. 40° Shore D	
Verwerkingstemperatuur	: minimaal +10°C, maximaal + 40°C	
Opslagtemperatuur	: minimaal + 5°C, maximaal + 35°C	

Mechanische en elastische eigenschappen

Mech. sterkte volgens DIN 53455	: hoog
Doorbuigproef volgens DIN/ISO 6860	: goed
Slagvastheid volgens DIN55669	: goed
Maximale rek volgens DIN53455	: ca. 7%

Bestelinformatie

Verpakking	Set	Set
Inhoud	2 liter	6 liter
Kleur	Grijs	Grijs
Artikelnr.	100270 ABG	100270 ABE

Veiligheidsaanbeveling

Zie het corresponderende veiligheidsinformatieblad.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postbus 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Nederland, Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 653207, E-mail info@saba.nl, Internet www.saba.nl

Onze adviezen en gebruiksvoorschriften zijn gebaseerd op ons huidige kennisniveau. Voor conclusies en aanbevelingen, die hieruit voortvloeien, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Afnemers en/of gebruikers dienen onze producten op hun eigen toepassing en eisen te beoordelen. Op onze leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten d.d. 1 februari 1992.

Versienummer: 2004/04

