

SABA, a strong bond

Omschrijving

SABA Estheseal is een tweecomponentige compound. SABA Estheseal wordt vooral gebruikt als toplaag in de SABA Double Joint afdichtingsvoegen en als bindmiddel in het Rasflex Voegbevestigingssysteem voor sierbestrating in o.a. binnensteden en detectielussen in asfalt/beton.

Oplosmiddellijmen

MSP-kitten

Dispersielijmen

Siliconenkitten

Schuimcoatings

Smeltlijmen

Epoxy-producten

PU-producten

Polysulfide-producten

Primers

Reinigingsmiddelen

Specifieke eigenschappen

- Hoge mechanische weerstand
- Goed beloopbaar
- Geen grasgroei tussen de stenen, dus geen bestrijdingsmiddelen
- Geen loszittende stenen, dus geen struikelgevaar
- Makkelijk reinigbaar met mobiele borstels en vacuüm zuigers
- Spontaan opbreken sierbestrating nagenoeg onmogelijk, hierdoor beter diefstal- en rellenbestand
- Bestand tegen doozouten, markten, volksfeesten en normaal gebruik door voertuigen
- Fraai aanzicht, vele kleurnuances mogelijk door keuze van afstrooigrit

Verwerking

Mengverhouding 40 gew% deel B toevoegen aan 100 gew% deel A.
Verwerken met mengapparatuur en kitspuit. Zie de Rasflex Systeembeschrijving

Technische gegevens

	Deel A:	Deel B:
Basis	: mengsel van lagere polymeren	: prepolymeer
Kleur	: grijs	: geelbruin/transp.
Viscositeit bij 20°C	: ca. 17 Pa.s	: ca. 4 Pa.s
Dichtheid	: ca. 1522 kg/m ³	: ca. 1126 kg/m ³
Vastestof gehalte	: ca. 100%	: ca. 100%
Vlampunt	: boven + 170°C	: boven + 170°C
Houdbaarheid	: 18 maanden	: 6 maanden
Hardheid	: ca. 70 – 80 °Shore A	
Verwerkingstijd (20°C)	: ca. 1 uur	
Afbindtijd	: ca. 8 uur (afhankelijk van de temp., bij temp <15°C tragere uitharding)	
Kleur na mengen	: kwarts grijs, benaderd RAL7039	
Schoonmaken met	: SABA Cleaner 22	
Verwerkingstemperatuur	: minimaal + 5°C	
Opslagtemperatuur	: koel bewaren, beneden + 25°C	
Temperatuurbestendigheid	: van - 30°C tot + 120°C	
Houdbaarheid	: 6 maanden in ongeopende verpakking	

Bestelinformatie

Verpakking	bus	bus
Inhoud	7 liter	14 liter

Kleur	grijs deel A	geelbruin / transp. Deel B
Artikelnr.	100130	100161

Veiligheidsaanbeveling

Zie het corresponderende veiligheidsinformatieblad.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postbus 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Nederland, Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 653207, E-mail info@saba.nl, Internet www.saba.nl

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op ons huidige kennisniveau. Voor conclusies en aanbevelingen, die hieruit voortvloeien, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Afnemers en/of gebruikers dienen onze producten op hun eigen toepassing en eisen te beoordelen. Op onze leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten d.d. 1 februari 1992.

Versienummer: 2004/04

