

SABA, a strong bond

## Omschrijving

SABA Flexform is een tweecomponentige, tixotrope plamuurmassa op basis van epoxy/polysulfide. SABA Flexform wordt vooral gebruikt voor het aanbrengen van vloeistofdichte dorpels in oa. bedrijfsvloeren op beton en als reparatie-uitvlakmortel.

## Specifieke eigenschappen

- Gedefinieerde scheuroverbruggende eigenschappen
- Bestand tegen mechanische belastingen
- Hoge slagvastheid
- Slijtvaste eigenschappen
- Perfecte hechting aan beton
- Resistent tegen gedefinieerde chemische stoffen, zie overzicht
- SABA Flexform kent een uitstekende mechanische bestandheid met een hoge shore hardheid, gecombineerd met gunstige elastische eigenschappen.
- SABA Flexform bevat geen oplosmiddelen.

## Verwerking

Mengverhouding, 100 gew% deel B toevoegen aan 100 gew% deel A  
 Verwerken met troffel, voegspijker, spaan, zie voorschrift 2-k producten.  
 Voor zwaar mechanisch belaste delen/dorpels voorbehandelen met SABA Primer H17

## Technische gegevens

	Deel A	Deel B
Basis	: epoxiden	polysulfide/amine
Kleur	: groen/grijs	bruin/rood
Viscositeit bij 25°C	: ca. 600 Pa.S	ca. 70 Pa.S
Dichtheid	: ca. 1.560 kg/m <sup>3</sup>	ca. 1.700 kg/m <sup>3</sup>
Vastestof gehalte	: ca. 100%	ca. 100%
Oplosmiddelen	: geen	geen
Polymerisatie	: beloopbaar 16-24 uur	optimale sterkte na 7 dagen.
Verwerkingstemperatuur	: minimaal + 10°C, max. + 40°C	
Temperatuur ondergrond	: minimaal + 10°C	
Relatieve luchtvochtigheid	: maximaal 85%	
Verwerkingstijd	: bij 20°C ca. 1 uur	
Temperatuursbestandheid	: - 40°C tot + 80°C	
Reinigbaarheid	: water, synthetische reinigingsmiddelen	
Hardheid Shore D	: ca. 70	
Krimp	: geen	
Opslagtemperatuur	: minimaal +5°C, maximaal + 35°C	
Houdbaarheid	: 18 maanden in ongeopende verpakking	
Mechanische sterkte volgens DIN 53455, normstaaf 3, 7 dgn.:	ca. 13 N/mm <sup>2</sup>	
Maximale rek volgens DIN 53455, normstaaf 3, 7 dgn.		: ca. 10%

## Bestelinformatie

Verpakking	set	set
Inhoud	1,5 liter	5 liter

Kleur	<b>deel A groenig/grijs</b>	<b>deel B bruin/rood</b>
Artikelnr.	100274	100360

## Veiligheidsaanbeveling

Zie het corresponderende veiligheidsinformatieblad.

### SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postbus 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Nederland, Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 653207, E-mail info@saba.nl, Internet www.saba.nl

*Onze adviezen en gebruiksvoorschriften zijn gebaseerd op ons huidige kennisniveau. Voor conclusies en aanbevelingen, die hieruit voortvloeien, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Afnemers en/of gebruikers dienen onze producten op hun eigen toepassing en eisen te beoordelen. Op onze leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten d.d. 1 februari 1992.*

Versienummer: 200404

